

紫外线耐候实验报告

上海日成电子有限公司



实验日期: 2015-4-10	起始日期: 2015-4-10 19:00	结束日期: 2015-7-30 3:00	实验共: 2160 小时 (90 天)
试验设备	紫外线耐候试验箱	试验是否中断/原因	节假日中断
实验状态:	静态+试验用动态模拟锁线效果	实验标准	GB/T16422.3-1997
实验产品:	电缆接头	产品型号	PGB29、PGB21、PGB13.5、PGB36、PGB16、PGB11 橡胶料条 橡胶垫片 夹紧圈
试验设备照片: UVA=340V		试验前产品照片	
 <p>Technical Specification Label: 东莞市利鑫仪器设备有限公司 Dongguan Lixin Instrument and Equipment Co., Ltd. 型号 UVA-340 MODEL UVA-340 电压 220 V VOLTAGE 220 V 出厂日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 DATE _____ 电话: 0769-88336511 服务电话: 13380116867 网址: www.lixinyq.com</p>			
夹紧圈 料条实验前图片		实验中图片	
			
紫外线直射产品试验后照片		避光产品试验后照片	



紫外线直射产品试验后照片



避光产品试验后照片



试验结论描述：紫外线直射产品及避光产品 2 种状态，经 2160 小时 UV340 试验，产品状态：外观 无开裂收缩变化，接头组装、锁紧效果良好，判断 UV340 , 2160 小时合格

Supplier Name (公司名稱) : _____

上海日成电子有限公司

Vendor Code (供應商代碼) : 407666 _____

Supplier Address (公司地址) : _____

上海奉贤区柘林镇新申工业区内

Name (負責人姓名) : 张锦烽 _____

Title (負責人頭銜) : 经理 _____

Email (電子郵件) : sales@rccn.com.cn _____

Phone (電話) : 021-64893666 _____

(Authorized Representative's

Signature or Stamp)

(負責人簽名或蓋章)

張錦烽

(Company Stamp)

(公司章)

